



Техническая информация

ОВ 252-127

Масло паркетное, пигментированное

пропорции смешивания: **25:1 отвердитель OR 88 (по объему)**

Область применения:		Пигментированное паркетное масло с превосходной механической и химической стойкостью
Технические характеристики:		
Физическое состояние		жидкость
Цвет		натуральный
Поставочная вязкость		75 сек / DIN 53211 4мм
Плотность		1,13 кг/л при +20°C
Точка воспламенения		> +60°C
Сухой остаток		96%
VOC EU		4%
VOC FR		C
Срок хранения		6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения		+ 10...+ 30°C
Указания по переработке:		
Температура переработки		+20°C
Пропорции смешивания		25 : 1 с отвердителем OR 88
Время переработки		1 час при +20°C
Жизнеспособность		90 минут при +20°C
Предварительная обработка основы		Шлифовка предварительно древесины P120...P180, удаление пыли
Способ нанесения:		Валиком или ветошью влажно. Дать впитаться в древесину 5...10 минут. Убрать излишки и растереть ветошью до сухого состояния
Наносимое количество		Одно-, трехслойное нанесение с расходом 10...30 г/м² Возможно нанесение на поверхности предварительно обработанные химическими и традиционными тонирующими составами Hesse
Сушка:		в зависимости от количества и метода нанесения, температуры окружающей среды, материала и подложки
	не менее	8 часов при +20°C
Полное отверждение	через	24 часа при +20°C
Готовность к нагрузке	через	7 дней при +20°C
Особые указания:		Масла серии ОВ 252-xxxx возможно смешивать между собой для достижения промежуточных оттенков Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!
Общие указания по переработке:		<u>Продукт имеет оксидативный принцип высыхания, в связи с чем нагревается!</u> Хлопчатобумажные ткани, картоны, бумаги, пропитанные маслом, из-за аккумуляции тепла в процессе окислительного высыхания могут быть источником самовоспламенения; в связи с этим рекомендуется данные материалы утилизировать путем замачивания в воде
Информация для заказа:		
Норма упаковки		1л, 2,5л
Отвердитель		OR 88
Норма упаковки		0,25л

Примечание:

Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.tbm.ru>