

Техническая информация**ОВ 252-768****Масло паркетное, пигментированное****пропорции смешивания: 25:1 отвердитель OR 88 (по объему)****Область применения:** Пигментированное паркетное масло с превосходной механической и химической стойкостью**Технические характеристики:**

| | |
|----------------------|--|
| Физическое состояние | жидкость |
| Цвет | темно-серый |
| Поставочная вязкость | 75 сек / DIN 53211 4мм |
| Плотность | 1 кг/л при +20°C |
| Точка воспламенения | >+60°C |
| Сухой остаток | 94% |
| VOC EU | 6% |
| VOC FR | C |
| Срок хранения | 6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке |
| Температура хранения | + 10...+ 30°C |

Указания по переработке:

| | |
|----------------------------------|---|
| Температура переработки | +20°C |
| Пропорции смешивания | 25 : 1 с отвердителем OR 88 |
| Время переработки | 1 час при +20°C |
| Жизнеспособность | 90 минут при +20°C |
| Предварительная обработка основы | Шлифовка предварительно древесины P120...P180, удаление пыли |
| Способ нанесения: | Валиком или ветошью влажно. Дать впитаться в древесину 5...10 минут. Убрать излишки и растереть ветошью до сухого состояния |
| Наносимое количество | Одно-, трехслойное нанесение с расходом 10...30 г/м ² Возможно нанесение на поверхности предварительно обработанные химическими и традиционными тонирующими составами Hesse |

Сушка: в зависимости от количества и метода нанесения, температуры окружающей среды, материала и подложки

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------|
| | не менее | 8 часов при +20°C |
| Полное отверждение | через | 24 часа при +20°C |
| Готовность к нагрузке | через | 7 дней при +20°C |

Особые указания: Масла серии ОВ 252-xxxx возможно смешивать между собой для достижения промежуточных оттенков**Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!****Общие указания по переработке:** Продукт имеет оксидативный принцип высыхания, в связи с чем нагревается!
Хлопчатобумажные ткани, картоны, бумаги, пропитанные маслом, из-за аккумуляции тепла в процессе окислительного высыхания могут быть источником самовоспламенения; в связи с этим рекомендуется данные материалы утилизировать путем замачивания в воде**Информация для заказа:**

| | |
|----------------|--------------|
| Норма упаковки | 1л, 2,5л |
| Отвердитель | OR 88 |
| Норма упаковки | 0,25л |

*Примечание:**Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.***Компания «ТБМ»**Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: tbm@tbm.ru,
<http://www.tbm.ru>

02/2018